

Световозвращающая виниловая плёнка ночной видимости премиум класса серии NV-1300, гарантия 7 лет.

С подложкой StaFlat для печати на экране
и перманентным связующим слоем
Дата выпуска: 18/04/2005

Описание:

В состав плёнки ночной видимости «Эйвери Деннисон»® серии NV-1300 входит 90# впечатанная подложка StaFlat для экранной печати, а также перманентный связующий слой. Световозвращающая виниловая плёнка премиум класса серии NV-1300 – это плёнка со встроенными линзами, представляющая исключительную важность для создания архитектурных, транспортных и других типов знаков, характеризующееся высоким уровнем сочетаемости компонентов и повышенной износостойкостью.

Структура:

Лицевая сторона:	Световозвращающая виниловая плёнка высокого блеска премиум качества
Связующий слой:	Прозрачный акриловый съемный самоклеящийся
Подложка:	90# впечатанная StaFlat ¹
Стандартные цвета:	Белый, желтый, красный, золотой, оранжевый, синий, черный, зеленый, бордовый, новый золотой, голубой

Физические свойства:

Информация о физических и химических свойствах основана на достоверных результатах проведенных исследований. Данные предоставлены только в информационных целях и не являются гарантийными обязательствами по отношению к продукту. Перед использованием Заказчик обязуется самостоятельно определить пригодность материала к использованию в собственных целях. (Представлены общие данные, которые не могут быть использованы в качестве инструкции).

Износостойкость	7 лет при правильном использовании и нанесении (вертикальное положение, непечатная плёнка)
Минимальная температура поверхности/атмосферы при нанесении краски	50° F (10° C)
Поверхность нанесения	Плоская, сложные и простые изгибы, плоская с заклёпками, волнообразная с заклёпками. Не рекомендуется наносить на покрытие из нержавеющей неокрашенной стали. ПРИМЕЧАНИЕ: Для серии световозвращающих плёнок NV-1300 не рекомендуется влажный метод нанесения краски. Не рекомендуется также ламинировать слой NV-1300 на любое виниловое покрытие. В случае нарушения обоих условий перестает действовать гарантия.
Основная сфера применения	На грузовики, автобусы, автомобили, трейлеры, рекламную продукцию
Устойчивость к температурам	От -40° до 180° F (от -40° до 82° C) Умеренный разброс температур, наблюдаемый в нормальных климатических и погодных условиях.
Толщина плёнки (со связующим слоем)	7.0 ± 0.5 мил (178 + 13 µm)

¹ Только белый и желтый цвета. Остальная палитра представлена в 90# подложке высокого релиза.

БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ДАННЫМ О ПРОДУКТЕ

Стандартный коэффициент отражаемости	Белый	70	Черный	4
	Желтый	50	Зеленый	9
	Красный	14	Бордовый	10
	Золотой	50	Новый золотой	50
	Оранжевый	25	Голубой	4
	Синий	4		
	(Протестировано с ASTM E810 при -4 ⁰ Угол обзора/0.2 ⁰ Угол Отражения)			
Типичные свойства связующего слоя:	180° снятие			
	Субстрат	15 мин	24 ч	
	Оксидированный алюминий	3.3 фунт/дюйм	5.3 фунт/дюйм	
	Заводская автомобильная краска		3.8 фунт/дюйм	
		5.2 фунт/дюйм		
	ПРИМЕЧАНИЕ: протестирован с помощью ASTM D1000. Обязательно проверяйте новый субстрат перед началом работы с ним.			
Срок годности	Один год при условии хранения при температуре 68°-77° F (20° - 25° C) и относительной влажности воздуха 50±5%			
Стабильности измерений	Менее 0.03 дюйма. (0.76мм) 1000 часов по везерометру Атласа			

Стандартные методы обработки:

Экран	Инструкция № 3.00 и 3.30
Термальная нарезка	Инструкция № 8.20 От 270° F до 300° F (от 132° C до 149° C) в течение 0.5-2.0 сек. Температуры нарезки и выдержки могут варьироваться в зависимости от конфигурации и индивидуальных особенностей печи. Всегда тестируйте новые материалы перед началом работы.
Гильотинная нарезка	Инструкция № 8.20
Нарезка стальных пластин	Инструкция № 8.20
Нарезка по трафарету	Не рекомендуется

Гарантия:

ГАРАНТИЯ: Все спецификации, техническая информация и рекомендации по продукции «Эйвери Деннисон» основаны на испытаниях, подтверждающих надежность продукции в эксплуатации, но не являются основанием для гарантии. Предполагается, что приобретаемая продукция «Эйвери Деннисон», Покупатель самостоятельно принимает решение о пригодности и соответствии данной продукции его целям. Производитель дает гарантию, что материалы и способ производства продукции «Эйвери Деннисон» отвечают стандартам качества, сроком на один год (или на период, указанный в брошюре с информацией по этому продукту, действительной на момент доставки, если период гарантии превышает один год) с момента поставки, при условии надлежащего хранения и использования продукта. Настоящим прямо оговаривается и на основании настоящего явно понимается, что «Эйвери Деннисон» имеет единственное обязательство, а Покупатель обладает исключительным правом компенсации на основании данной гарантии, и любой иной гарантии, явной или подразумеваемой, на осуществление бесплатного ремонта или замены дефектной продукции на заводе «Эйвери Деннисон» или по месту нахождения продукта (по усмотрению «Эйвери Деннисон»), или в случае если ремонт или замена продукции являются коммерчески нецелесообразными, на выдачу компанией «Эйвери Деннисон» Покупателю кредита, размер которого определяется характером дефекта продукции.

Обязательства «Эйвери Деннисон» за дефектный продукт не превышают закупочную цену товара, уплаченную Покупателем, и «Эйвери Деннисон» ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо случайный или умышленный ущерб, предвидимый или непредвидимый, нанесенный по причине наличия дефекта в продукции, вне зависимости от того, нанесен ли такой ущерб или обнаружен до или после замены или выдачи кредита, а также вне зависимости от того, был ли причинен такой ущерб в результате небрежности со стороны «Эйвери Деннисон».

НИКАКИЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОГО РОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЛИ ИНЫЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДЛИННОСТИ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНО ОБОЗНАЧЕННЫХ ВЫШЕ, КОТОРЫЕ ЯВНО РАВНОСИЛНЫ ВСЕМ ИНЫМ ГАРАНТИЯМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПРОДУКЦИЮ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН». «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН» ОТДЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ И ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ПОДОБНЫЕ ГАРАНТИИ. НИКАКИЕ ОТКАЗЫ ОТ ПРАВ, ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПОПРАВКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВЫШЕ УСЛОВИЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ЗА ПОДПИСЬЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН».