

## Световозвращающая виниловая плёнка ночной видимости премиум класса серии NV-1300SS, гарантия 7 лет.

**С подложкой StaFlat для печати на экране  
и перманентным связующим слоем  
Дата выпуска: 25/04/2002**

### Описание:

В состав плёнки ночной видимости «Эйвери Деннисон»® серии NV-1300 SS входит 90# впечатанная подложка StaFlat для экранной печати, а также перманентный связующий слой. Световозвращающая виниловая лѐнка премиум класса серии NV-1300 SS – это плѐнка со встроенными линзами, представляющая исключительную важность для нанесения на нержавеющую сталь, характеризующуюся высоким уровнем сочетаемости компонентов и повышенной износостойкостью. Плёнка серии NV-1300 SS подходит для нанесения на нержавеющую сталь и рельсы.

### Структура:

<b>Лицевая сторона:</b>	Световозвращающая виниловая плѐнка высокого блеска премиум качества
<b>Связующий слой:</b>	Прозрачный акриловый перманентный самоклеящийся
<b>Подложка:</b>	90# впечатанная StaFlat <sup>1</sup>
<b>Стандартные цвета</b>	Белый

### Физические свойства:

Информация о физических и химических свойствах основана на достоверных результатах проведенных исследований. Данные предоставлены только в информационных целях и не являются гарантийными обязательствами по отношению к продукту. Перед использованием Заказчик обязуется самостоятельно определить пригодность материала к использованию в собственных целях. (Представлены общие данные, которые не могут быть использованы в качестве инструкции).

<b>Износостойкость</b>	7 лет при правильном использовании и нанесении (вертикальное положение, непечатная плѐнка)
<b>Минимальная температура поверхности/атмосферы при</b>	50° F (10° C)
<b>Поверхность нанесения</b>	Плоская, простые изгибы
<b>Основная сфера применения</b>	На нержавеющую сталь
<b>Устойчивость к температурам</b>	От -40° до 180° F (от -40° до 82° C) Умеренный разброс температур, наблюдаемый в нормальных климатических и погодных условиях.
<b>Толщина плѐнки (со связующим слоем)</b>	9.3 ± 0.5 мил (236 + 13 м)
<b>Стандартный коэффициент отражаемости</b>	Белый 70  (Протестировано с ASTM E810 при -4° Угол обзора/0.2° Угол Отражения)
<b>Срок годности</b>	Один год при условии хранения при температуре 68°-77° F (20° - 25° C) и относительной влажности воздуха 50±5%
<b>Стабильности измерений</b>	Менее 0.03 дюйма. (0.76мм) 1000 часов по везерометру Атласа

# БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ДАННЫМ О ПРОДУКТЕ

## Стандартные методы обработки:

<b>Экран</b>	Инструкция № 3.00 и 3.30
<b>Термальная нарезка</b>	Инструкция № 8.20 От 270° F до 300° F (от 132° C до 149° C) в течение 0.5-2.0 сек. Температуры нарезки и выдержки могут варьироваться в зависимости от конфигурации и индивидуальных особенностей печи. Всегда тестируйте новые материалы перед началом работы. ПРИМЕЧАНИЕ: Нарезанные формы или буквы должны быть 2 дюйма шириной или тоньше.
<b>Гильотинная нарезка</b>	Инструкция № 8.20
<b>Нарезка стальных пластин</b>	Инструкция № 8.20. ПРИМЕЧАНИЕ: Нарезанные формы или буквы должны быть 2 дюйма шириной или тоньше.
<b>Нарезка по трафарету</b>	Инструкция № 2.10

### **Гарантия:**

*ГАРАНТИЯ: Все спецификации, техническая информация и рекомендации по продукции «Эйвери Деннисон» основаны на испытаниях, подтверждающих надежность продукции в эксплуатации, но не являются основанием для гарантии. Предполагается, что приобретаемая продукция «Эйвери Деннисон», Покупатель самостоятельно принимает решение о пригодности и соответствии данной продукции его целям. Производитель дает гарантию, что материалы и способ производства продукции «Эйвери Деннисон» отвечают стандартам качества, сроком на один год (или на период, указанный в брошюре с информацией по этому продукту, действительной на момент доставки, если период гарантии превышает один год) с момента поставки, при условии надлежащего хранения и использования продукта. Настоящим прямо оговаривается и на основании настоящего явно понимается, что «Эйвери Деннисон» имеет единственное обязательство, а Покупатель обладает исключительным правом компенсации на основании данной гарантии, и любой иной гарантии, явной или подразумеваемой, на осуществление бесплатного ремонта или замену дефектной продукции на заводе «Эйвери Деннисон» или по месту нахождения продукта (по усмотрению «Эйвери Деннисон»), или в случае если ремонт или замена продукции являются коммерчески нецелесообразными, на выдачу компанией «Эйвери Деннисон» Покупателю кредита, размер которого определяется характером дефекта продукции.*

*Обязательства «Эйвери Деннисон» за дефектный продукт не превышают закупочную цену товара, уплаченную Покупателем, и «Эйвери Деннисон» ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо случайный или умышленный ущерб, предвидимый или непредвидимый, нанесенный по причине наличия дефекта в продукции, вне зависимости от того, нанесен ли такой ущерб или обнаружен до или после замены или выдачи кредита, а также вне зависимости от того, был ли причинен такой ущерб в результате небрежности со стороны «Эйвери Деннисон».*

НИКАКИЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОГО РОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЛИ ИНЫЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДЛИННОСТИ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНО ОБОЗНАЧЕННЫХ ВЫШЕ, КОТОРЫЕ ЯВНО РАВНОСИЛНЫ ВСЕМ ИНЫМ ГАРАНТИЯМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПРОДУКЦИЮ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН». «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН» ОТДЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ И ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ПОДОБНЫЕ ГАРАНТИИ. НИКАКИЕ ОТКАЗЫ ОТ ПРАВ, ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПОПРАВКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВЫШЕ УСЛОВИЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ЗА ПОДПИСЬЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН».