

Световозвращающая полиэстерная плёнка ночного видения серии NV-300, гарантия 2 года.

**С подложкой StaFlat для печати на экране
и перманентным связующим слоем**

Дата выпуска: 18/04/2005

Описание:

Световозвращающая полиэстерная плёнка «Эйвери Деннисон»® ночного видения серии NV-300 для печати – это экономная световозвращающая плёнка со встроенными линзами, с использованием также 90# впечатанной подложки StaFlat для экранной печати, а также перманентного связующего слоя.

Структура:

Лицевая сторона	Световозвращающая полиэстерная плёнка высокого блеска
Связующий слой	Прозрачный акриловый перманентный самоклеящийся
Подложка	90# впечатанная StaFlat
Стандартные цвета	Белый

Физические свойства:

Информация о физических и химических свойствах основана на достоверных результатах проведенных исследований. Данные предоставлены только в информационных целях и не являются гарантийными обязательствами по отношению к продукту. Перед использованием Заказчик обязуется самостоятельно определить пригодность материала к использованию в собственных целях. (Представлены общие данные, которые не могут быть использованы в качестве инструкции).

Износостойкость	2 года при правильном использовании и нанесении (вертикальное положение, непечатная плёнка)
Минимальная температура поверхности/атмосферы при нанесении краски	50° F (10° C)
Поверхность нанесения	Плоская. Не рекомендуется наносить на покрытие из нержавеющей неокрашенной стали. ПРИМЕЧАНИЕ: для световозвращающих плёнок серии NV-300 не рекомендуется влажный метод нанесения краски. Также не рекомендуется ламинировать продукт поверх любого покрытия ночного видения. В случае нарушения обоих условий перестает действовать гарантия.
Основная сфера применения	Печать рекламных материалов
Устойчивость к температурам	От -40° до 180° F (от -40° до 82° C). Умеренный разброс температур, наблюдаемый в нормальных климатических и погодных условиях.
Толщина плёнки (со связующим слоем)	6.2 ± 0.5 мил (157 + 13 µm)
Средний коэффициент отражаемости	Белизна 50 (Протестировано при помощи ASTM E810 при условиях -4° угол освещенности/0.2° угол обзора)
Срок годности	1 год при условии хранения при температуре 68°-77° F (20° - 25° C) и относительной влажности воздуха 50±5%

Стабильности измерений	Оценка варьируется от хорошей до отличной. Определяется при помощи измерения сжатия непечатной плёнки, нанесенной на тестовую алюминиевую панель размером 36 дюймов. ² (232 см ²) после 72 часов при температуре 73° F (23° C) и относительной влажности воздуха 50±5%, с последующим воздействием температуры 150° F (65° C)
-------------------------------	--

Стандартные методы обработки:

Экран	Инструкция № 3.00
Термальная нарезка	Не рекомендуется
Гильотинная нарезка	Инструкция № 8.20
Нарезка стальных пластин	Инструкция № 8.20. (Только полная нарезка. Не предназначено для частичной глубокой резки)
Нарезка по трафарету	Не рекомендуется

Гарантия:

ГАРАНТИЯ: Все спецификации, техническая информация и рекомендации по продукции «Эйвери Деннисон» основаны на испытаниях, подтверждающих надежность продукции в эксплуатации, но не являются основанием для гарантии. Предполагается, что приобретая продукцию «Эйвери Деннисон», Покупатель самостоятельно принимает решение о пригодности и соответствии данной продукции его целям. Производитель дает гарантию, что материалы и способ производства продукции «Эйвери Деннисон» отвечают стандартам качества, сроком на один год (или на период, указанный в брошюре с информацией по этому продукту, действительной на момент доставки, если период гарантии превышает один год) с момента поставки, при условии надлежащего хранения и использования продукта. Настоящим прямо оговаривается и на основании настоящего явно понимается, что «Эйвери Деннисон» имеет единственное обязательство, а Покупатель обладает исключительным правом компенсации на основании данной гарантии, и любой иной гарантии, явной или подразумеваемой, на осуществление бесплатного ремонта или замену дефектной продукции на заводе «Эйвери Деннисон» или по месту нахождения продукта (по усмотрению «Эйвери Деннисон»), или в случае если ремонт или замена продукции являются коммерчески нецелесообразными, на выдачу компанией «Эйвери Деннисон» Покупателю кредита, размер которого определяется характером дефекта продукции.

Обязательства «Эйвери Деннисон» за дефектный продукт не превышают закупочную цену товара, уплаченную Покупателем, и «Эйвери Деннисон» ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо случайный или умышленный ущерб, предвидимый или непредвидимый, нанесенный по причине наличия дефекта в продукции, вне зависимости от того, нанесен ли такой ущерб или обнаружен до или после замены или выдачи кредита, а также вне зависимости от того, был ли причинен такой ущерб в результате небрежности со стороны «Эйвери Деннисон».

НИКАКИЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОГО РОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЛИ ИНЫЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДЛИННОСТИ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНО ОБОЗНАЧЕННЫХ ВЫШЕ, КОТОРЫЕ ЯВНО РАВНОСИЛНЫ ВСЕМ ИНЫМ ГАРАНТИЯМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПРОДУКЦИЮ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН». «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН» ОТДЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ И ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ПОДОБНЫЕ ГАРАНТИИ. НИКАКИЕ ОТКАЗЫ ОТ ПРАВ, ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПОПРАВКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВЫШЕ УСЛОВИЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ЗА ПОДПИСЬЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН».